



versalis

[www.versalis.eni.com](http://www.versalis.eni.com)

## Scheda tecnica

[info.polyethylene@versalis.eni.com](mailto:info.polyethylene@versalis.eni.com)

**RIBLENE®**

LDPE

**GP 20 R**

Polietilene a bassa densità

Riblene GP 20 R è un polietilene a bassa densità (LDPE) e media fluidità, ottenuto da processo vessel.

### Applicazioni

Riblene GP 20 R è particolarmente indicato ad essere utilizzato in applicazioni da coating, dove sono richiesti bassi valori di neck-in e alte velocità di trasformazione. La resina, avendo eccellenti proprietà organolettiche è idonea per l'imballaggio alimentare. Riblene GP 20 R può essere utilizzato anche nello stampaggio ad iniezione, per articoli a medio spessore, giocattoli, coperchi e articoli per la casa.

### Proprietà Principali

Proprietà della resina	Valore	Unità	Metodo di test
Melt Flow Rate (190 °C/2.16 kg)	8	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/5 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/21.6 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Densità	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Punto di fusione	108	°C	Metodo interno
Temperatura di infragilimento	<- 75	°C	ASTM D 746
Temperatura di rammollimento Vicat (1 kg)	85	°C	ISO 306/A

Proprietà Meccaniche*	Valore	Unità	Metodo di test
Sforzo a snervamento	9	MPa	ISO 527
Sforzo a rottura	11	MPa	ISO 527
Deformazione a snervamento	-	%	ISO 527
Allungamento a rottura	500	%	ISO 527
Modulo a flessione	-	MPa	ISO 178
Durezza Shore D	46	-	ISO 868 A
Resistenza all' urto (Falling Weight)	-	J/mm	ISO 6603-2
Resistenza IZOD con intaglio	-	J/m	ISO 180/A
Resistenza ai tensioattivi (ESCR) ***	-	h	ASTM 1693/B

(\*) Valori riferiti a provini stampati a compressione. Le proprietà sono tipiche e possono variare in funzione delle condizioni di stampaggio.

## Note di trasformazione

Riblene GP 20 R può essere facilmente lavorabile su impianti da coating. Il range di temperatura suggerito è da 260°C a 330°C. Il prodotto può essere stirato a spessori inferiori ad 10 µm.

## Stoccaggio e trasporto

Riblene GP 20 R è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Sugeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.

Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50°C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.

Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

## Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di versalis.

## Dichiarazione di conformità alimentare

Riblene GP 20 R è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

---

### ASSISTENZA TECNICA

versalis S.p.A.  
Piazza Boldrini, 1  
20097 S. Donato Milanese, Italia  
Tel. +39 02 520.32087  
Fax +39 02 520.52052

Versalis International SA succursale française  
Port 4531 Route des Dunes - BP 59  
F-59279 Mardyck  
Tel. : +33328235515  
Fax : +33328235520

versalis S.p.A.  
Via Taliercio, 14  
46100 Mantova, Italia  
Tel. +39 0376 305667  
Fax +39 02 52043

---

### SEDE

versalis S.p.A.  
Piazza Boldrini, 1  
20097 S. Donato Milanese, Italia  
Tel. +39 02 520.32087  
Fax +39 02 520.52052

---

**IMPORTANTE:** per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l'acquirente non adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.

versalis è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni.